

Flex-Kork

Pastöse Korkmasse

Dichtstoffe

► Einkomponentig

Merkmale

- Ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmung
- Dauerelastisch und standfest
- Überstreichbar
- Geruchsneutral nach Aushärtung
- Besteht aus Korkschrot und Bindemittel
- Ohne Zusatz von Lösemitteln
- GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – sehr emissionsarm
- Keine Randzonenverschmutzung

Verarbeitungsvorteile

- Verarbeitung mit handelsüblichen Beutelpressen
- Präzise Dosierbarkeit
- Kein Nachdrücken
- Schnelle Trocknung

Anwendungsbereiche

- Zur Verfüllung / Dämmung von Fenster- und Türrahmen
- Verfugung von Kork-Bodenbelägen



**Zubehör
für die perfekte
Anwendung**
Dichtstoffpresse ProfiMax
Art.-Nr. 906 11 600
Akku-Dichtstoffpresse
Art.-Nr. 906 5 600



Flex-Kork

Pastöse Korkmasse

Inhalt 500 ml

Art.-Nr. 231 500 1

Einsatzbereich

- ▶ Schreinerhandwerk
- ▶ Trockenbau
- ▶ Bodenleger
- ▶ Isolierbau

Verarbeitung

beko Flex-Kork sollte nur auf tragfähigen Untergründen verwendet werden. Die Haftflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. Den **beko Flex-Kork-Beutel** an einer Seite aufschneiden und mittels einer Dichtstoffpresse in die zu verfüllende Fuge spritzen. Für optimale Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr. 27, Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden.

Hinweise

- ▶ Vor der Anwendung Material im Eigenversuch auf Verwendbarkeit prüfen.
- ▶ Je nach Umgebungsbedingungen kann der Geruch nach einer Gummilösung länger andauern.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Hinterfüllmaterial 6 mm bis 25 mm	200 0xx
beko Allclean Oberflächenreiniger	266 120 0500



Technische Daten

Basis	Naturkorkdispersion, ohne Zusatz von Lösemitteln		
Verarbeitbar	ab +5 °C bis +35 °C		
Temperatur	beständig von -40 °C bis +120 °C		
Ergiebigkeit	ca. 5 lfm bei 10 x 10 mm Fuge		
Aushärtung	ca. 2 mm/Tag je nach Untergrund und Temperatur		
Farbe	braun im getrockneten Zustand		
Geruch	neutral		
Dichte	ca. 0,7 g/cm³		
Haltbarkeit	12 Monate		
Lagerung	bei +5 °C bis +35 °C		
Inhalt/Verpackung	Beutelware 500 ml	20 Stück/Karton	720 Stück/Palette

