

Flex-Kork

Massa di sughero pastosa

► Monocomponente

Caratteristiche

- Eccellente isolamento acustico e termico
- Elasticità permanente e stabilità dimensionale
- Verniciabile
- Inodore una volta indurito
- Composto da granuli di sughero e leganti
- Senza aggiunta di solventi
- GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni
- Non lascia residui nelle zone laterali



Vantaggi di utilizzo

- Lavorazioni con le comuni pistole per sacchetto
- Dosabile con precisione
- Nessun sistema di pressione e di compattamento
- Asciugatura rapida

Campi di applicazione

- Per il riempimento/isolamento di cornici di porte e finestre
- Stuccatura di pavimenti in sughero



**Accessori
per un impiego
perfetto**

Pistola per sigillante
ProfiMax
N° art. 906 11 600
Pistola con accumulatore
N° art. 906 5 600



Flex-Kork

Massa di sughero pastosa

Contenuto 500 ml
N° art. 231 500 1

Sigillanti

Impiego

- ▶ Falegnameria
- ▶ Installazioni a secco
- ▶ Posa di pavimenti
- ▶ Coibentazioni

Utilizzo

beko Flex-Kork va utilizzato solo su superfici stabili. Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere o unto. Tagliare da un lato il sacchetto di **beko Flex-Kork** e utilizzando una pistola idonea iniettare il prodotto nelle fughe da riempire. Per un dimensionamento ottimale delle fughe seguire il foglio d'istruzione IVD (associazione tedesca per l'industria dei sigillanti) Nr. 27, sezione 8.1. Per evitare un'adesione su tre lati utilizzare **beko cordoli di riempimento**.

Indicazioni

- ▶ Prima dell'utilizzo verificare l'efficacia d'uso facendo una prima prova.
- ▶ A seconda delle condizioni ambientali, l'odore della soluzione di gomma può persistere più a lungo.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Dati tecnici

Base	sughero a dispersione naturale, privo di solventi		
Lavorazione	da +5 °C fino a +35 °C		
Temperatura	resistente da -40 °C a +120 °C		
Consumo	ca. 5 m da 10 x 10 mm fughe		
Indurimento	ca. 2 mm in 24 ore (a seconda della superficie e della temperatura)		
Colore	marrone in stato secco		
Odore	neutrale		
Densità	ca. 0,7 g/cm ³		
Conservazione	12 mesi		
Stoccaggio	da +5 °C fino a +35 °C		
Confezione/Contenuto	Sacchetto 500 ml	20 pezzi/cartone	720 pezzi/pallet

