

Nastro sigillante Iso

Multifunzionale per esterni

► Qualità professionale

Caratteristiche

- Foglio di pellicola speciale stabilizzato ai raggi UV
- Resistente alle temperature da -40° C a +100° C
- Privo di solventi
- Privo di plastificanti
- Privo di alogeni
- Adesività conforme a DIN EN 1939 circa 35 N/25 mm
- Semplice da usare
- Resistente all'invecchiamento
- Assenza di screpolature o essiccamento
- Merce in rotoli

Vantaggi di utilizzo

- Applicazione universale in ambienti esterni
- Lavorabile a partire da -10° C

Campi di applicazione

- Incollaggio duraturo di freni a vapore e teli comunemente reperibili in commercio
- Collegamento impermeabile di teli per sottotetti, sottostrati e membrane per facciate
- Per pendenze a partire da +10° C



Nastro sigillante Iso

Dimensione
60 mm x 25 m
N° art. 235 310 4

Nastri adesivi

Impiego

- ▶ Ristrutturazione di interni
- ▶ Ampliamento del tetto
- ▶ Installazioni a secco
- ▶ Ristrutturazione

Utilizzo

Il sottostrato deve essere solido, asciutto, privo di polveri e grassi. Il sottostrato deve essere inoltre idoneo per il materiale di incollaggio. Prima dell'incollaggio procedere con la pulizia del sottostrato e con l'esecuzione di alcune prove di incollaggio. Gli incollaggi completati non devono essere immersi in acqua e non devono essere esposti a sollecitazione meccanica permanente. Eventuali pieghe e tensioni presenti nel sottostrato o nel nastro devono essere eliminate mediante taglio e successivo incollaggio. Evitare eventuali sollecitazioni anomale. L'incollaggio non deve essere realizzato su teli a più strati o su sottostrati che non presentano sufficiente solidità interna.

Indicazioni

- ▶ Esposizione massima agli agenti atmosferici: 12 mesi.
- ▶ Non adatto per essere applicato in saune e piscine.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.

Accessori

	N° art.
Sigillante Iso	235 310
beko Japan-Cutter	905 020 6



Dati tecnici

Collante	Dispersione di acrilato, senza solventi		
Densità	ca. 0,3 mm		
Colore	nero		
Lavorazione	da -10° C		
Temperatura	resistente a temperature da -40° C a +100° C		
Resistente all'invecchiamento	ottima		
Adesività	ca. 35 N/25 mm (secondo DIN EN 1939)		
Tensione superficiale del sottostrato	≥ 38 mN/m deve essere presente		
Stoccaggio	24 mesi, da +15° C a +25° C, umidità relativa dal 40 al 60%; coperto e nell'imballaggio originale		
Confezione/Contenuto	60 mm x 25 m sul rotolo	10 rotoli/cartone	480 rotoli/pallet

