

2-K Epoxy

Resina per riparazioni

► Bicomponente

Caratteristiche

- Resina epossidica resistente e reticolante
- Resistente agli urti
- Eliminazione automatica di bolle d'aria
- Resistente agli agenti chimici
- Privo di solventi
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente a gelo e intemperie
- Odore limitato
- Impermeabile
- Per interno ed esterno

Vantaggi di utilizzo

- Nuovo materiale di riempimento che permette di realizzare una massa omogenea senza bisogno di rimestare
- Dopo l'indurimento aderisce a tutte le superfici appropriate ed è praticamente insolubile
- Facile da dosare grazie ai contenitori separati
- Utilizzabile anche su pannelli isolanti

Campi di applicazione

- Utilizzabile per coprire e sigillare superfici orizzontali
- Adatta per incrementare la resistenza di superfici in malta o massetto tradizionali
- Per riparare punti di separazione o punti in cui manca massetto
- Per migliorare macchie su pavimenti in pietra e calcestruzzo
- Utilizzabile come strato barriera per acqua
- Utilizzabile per risanare calcestruzzo o massetto



2-K Epoxy

Resina per riparazioni

Contenuto 1 kg
N° art. 238 1 1000

Sigillanti

Impiego

- ▶ Lavorazione della pietra naturale
- ▶ Edilizia sotterranea
- ▶ Edilizia
- ▶ Ristrutturazione di vecchi edifici
- ▶ Posa di massetto

Utilizzo


Il fondo deve essere privo di grasso, asciutto, pulito e aderente; se necessario pulire con **Allclean** di beko. In caso di utilizzo parziale del prodotto, le due componenti devono essere miscelate in un contenitore adatto in un rapporto di 4 parti di componente A per 1 parte di componente B (rapporto 4:1). In seguito mescolare, fino ad ottenere una malta grigia senza striature. Versare o stendere, con un pennello o una spatola, **2-K Epoxy** di beko in fughe e crepe. Per il riempimento di angoli potrebbe essere necessaria una cassaforma. **2-K Epoxy** di beko può essere ricoperta con la maggior parte delle vernici. Spessore minimo dello strato: 5 mm. Pulire gli utensili con **Allclean** di beko.

Indicazioni

- ▶ Le crepe risanate a dovere non influenzano negativamente la capacità di utilizzo del massetto.
- ▶ Per ottenere la solidità ottimale di **2-K Epoxy** di beko è necessario rispettare il rapporto di miscelazione indicato (4:1).
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
beko Spatola	200 248 01
Clip massetto 6 x 70 mm, VE 10	238 10 070



Dati tecnici

Base	Resina epossidica e indurente		
Lavorazione	da +5° C a +25° C		
Temperatura	resistente a temperature da -25° C fino a +100° C		
Tempo di esposizione	ca. 15 a 20 minuti (a +20° C)		
Asciutto e resistente	dopo ca. 16 ore (secondo la temperatura)		
Adesione finale	3 giorni (a +20° C)		
Colore	grigio calcestruzzo		
Densità	ca. 1,3 a 1,4 g/cm³		
Viscosità	media viscosità		
Durezza Shore D	> 80		
Conservazione	24 mesi (non aperto); 6 mesi (aperto, non miscelato), con chiusura ermetica dell'indurente		
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto		
Contenuto/Confezione	Comp. A 800 g / Comp. B 200 g	4 pezzi/cartone	400 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 11/2022 N° art. 238 1 1000 9IT

Catalogo Online:



@bekoGroup